

## EXTRAPUR PLUS

Vienkomponenta mitrumizturīga ātri sacietējoša poliuretāna līme metālu, koka, putupolistirola, ar cementu savienotu kokšķiedru bloku, poliesteru, laminātu utt. līmēšanai gadījumos, kad nepieciešama ūdensizturība.

### RAKSTURLIELUMI

#### Pārdošanas specifikācija:

Viskozitāte 25 °C temperatūrā (UNI EN 12092) 8000 ± 1500 mPa s

#### Citi tehniskie parametri \*:

Bāze	Poliuretāns, mitrumā sacietējošs
Krāsa	Dzeltena līdz gaiši brūna
Atvērtās izturēšanas laiks (20 °C, 55% r.h.)	Aptuveni 20 minūtes
Apstrādes laiks pēc līmēšanas (20 °C, 55% r.h.)	Aptuveni 1 stunda
Galīgais sacietēšanas laiks	12 - 24 stundas
Cietība (Shore A)	95 – 100
Stiepes izturība	> 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Izstiepšanās deformējot	150 – 200%
Līmes daudzums	No 100 g/m <sup>2</sup> līdz 200 g/m <sup>2</sup>
Telpu un materiālu temperatūra	≥ 20 °C, vismaz + 10 °C
Spiediens	2 - 5 kg/cm <sup>2</sup>
Aplikators	Rullītis, lāpstiņa, rullīšu aplikators, bezgaisa sūknis
Tīrīšana	Ar tīrīšanas līdzekļiem no PULITORI AZ klāsta
Uzglabāšana	Sausā un vēsā vietā, noslēgtā oriģinālajā iepakojumā
Glabāšanas laiks	9 mēneši no ražošanas datuma, 20 °C temperatūrā
Iepakojums	0,5 kg pudele

\* nav pārdošanas specifikāciju

1. lappuse

#### COLLANTI CONCORDE S.R.L.

- società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Quadragono S.r.l.- Via Schiaparelli, 12 - Z. I. - 31029 VITTORIO VENETO (TV) – ITĀLIJA  
Tālr. +39 0438 912121 – Fakss +39 0438 501822

| [info@collanticoncorde.it](mailto:info@collanticoncorde.it) - [www.collanticoncorde.it](http://www.collanticoncorde.it) – [www.xilobondt.it](http://www.xilobondt.it)

## IETEIKUMI

Dozēšanas tvertnēs ieteicams izveidot slāpekļa slāni. Līmi var ieliet arī no oriģinālā cilindra.

1. Atvērtās izturēšanas laiks un sacietēšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras. Ja temperatūra ir par 10 °C augstāka vai zemāka par 20 °C, šis laiks attiecīgi var būt uz pusi mazāks vai divas reizes lielāks nekā 20 °C temperatūrā.
2. Līmējot materiālus, kas nesatur mitrumu, gaidāms ilgāks salipšanas laiks. Tādā gadījumā uz vienas no līmējamām virsmām var izsmidzināt plānu ūdens slāni. Lai izvairītos no līmēšanas defektiem, nelietojiet pārāk daudz ūdens. Salīmētās daļas jāpiespiež, kamēr līmes līnija sacietē. Spiedienam jābūt piemērotam, lai nodrošinātu labu kontaktu starp abām virsmām.
3. Savienojamie materiāli jāattīra no taukiem, eļļām vai oksīdiem, jo tie var pasliktināt saķeri. Metālus var notīrīt ar šķīdinātājiem. Līmējot metālus, izvairieties no zemas temperatūras. Metāla apšuvuma sistēmu veidošanai ir ieteicamas krāsotas vai ar grunti apstrādātas loksnes, īpaši, ja tiek pieprasīta mitruma izturība. Līmējot putupolistirolu, nelietojiet svaigi ražotus paneļus, lai izvairītos no emisijām (ūdens, gāzes), kas varētu radīt savienojuma defektus.
4. Līmēšanas procesā veiciet atbilstošas salīmēto daļu kvalitātes pārbaudes.
5. Instrumentu tīrīšanai var izmantot mūsu tīrīšanas līdzekli PULITORE AZ 200. Tīrītājs efektīvāk iedarbojas uz nesacietējušām līmēm. Pretējā gadījumā iesakām attiecīgās detaļas uz nakti iemērcēt tīrītājā. Atsākot lietošanu pēc īsa pārtraukuma, uzgaļus var notīrīt, iemērcot tos mūsu tīrīšanās līdzeklī PULITORE AZ 100.

**Jautājumus, kas nav aplūkoti šajā tehniskajā lapā, skatiet mūsu Vispārīgajos pārdošanas nosacījumos vai vērsieties pēc padoma pie mūsu Tehniskās pārdošanas nodaļas.**

COLLANTI CONCORDE darbojas saskaņā ar ISO 9001 sistēmu.

Materiāli un lietošanas apstākļi ietekmē mūsu produktu galīgo veiktspēju.

Tāpēc ir ieteicams veikt iepriekšējus izmēģinājumus.

Izdošanas datums: 2019. gada janvāris.

Pieejama materiālu drošības datu lapa.

*Visa šajā biļetenā sniegtā informācija un ieteikumi ir balstīti uz praktisko pieredzi, un tie neatbrīvo mūsu klientus no pārbaudēm, saņemot preces. Mēs varam ieviest izmaiņas mūsu produktu specifikācijā saskaņā ar to tehnisko un produktīvo attīstību. Visa šajā biļetenā iekļautā informācija ir jāpārbauda, jo ir daudz detaļu, kuras mums pašiem nav iespējams pārbaudīt, it īpaši, ja izmantojat citu piegādātāju izejvielas. Mūsu ieteikumi neatbrīvo jūs no pienākuma pārbaudīt un novērst problēmu, ja ir iespējams citu piegādātāju patenttiesību pārkāpums.*

2. lappuse

**COLLANTI CONCORDE S.R.L.**

- società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Quadragono S.r.l.- Via Schiaparelli, 12 - Z. I. - 31029 VITTORIO VENETO (TV) – ITĀLIJA

Tālr. +39 0438 912121 – Fakss +39 0438 501822

| [info@collanticoncorde.it](mailto:info@collanticoncorde.it) - [www.collanticoncorde.it](http://www.collanticoncorde.it) – [www.xilobondt.it](http://www.xilobondt.it)